

## Eterno Legame

*Poriënvuller voor zuigende oppervlakken op cementbasis*

### Beschrijving

Eterno Legame is een op water gebaseerde grondering op basis van acryl co-polymeren met een uitstekende poriënvuller eigenschap en waterafstotende werking.

### Eigenschappen

Eterno Legame dringt diep in het oppervlak door en vermindert het binnendringen van vloeistoffen en ander vuil. De poriënvuller wordt overwegend gebruikt als grondering bij Eterno Puliere. Door de grondering wordt ook een betere zuurresistentie bereikt. De werking is afhankelijk van het materiaal en het zuiggedrag van het oppervlak. Afhankelijk van het materiaal en de oppervlaktebewerking kunnen er verschillende resultaten in de duurzaamheid van de vlekbescherming optreden.

Het uiterlijk van de oppervlakken wordt daarbij niet of slechts weinig veranderd. De wateropname wordt sterk verminderd. De werkzame stoffen zijn zeer UV-bestendig en zijn niet vergelend.

### Toepassingsgebied

Eterno Legame kan toegepast worden op alle zuigkrachtige vloerbedekkingen op cementbasis zoals geëgaliseerde en niet geëgaliseerde betonvloeren/tegels, plamuurmassa's, kunststeen/terrazzo, enz. Toepassingsgebieden zijn bijv. industriële vloeren in commerciële bedrijven, markthallen, winkelcentra, supermarkten en de particuliere woningbouw zowel binnen als buiten. Voor sterk zuigende ondergronden of bij een niet gewenste kleurverdieping wordt in principe de voorbehandeling met Eterno Legame uitgevoerd.

**Aanwijzing:** de zuurgevoeligheid van de oppervlakken blijft verder bestaan, maar wordt zeer sterk gereduceerd.

### Verwerking

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn en mag geen verontreinigingen bevatten. Breng voor het bepalen van het verbruik een apart proefvlak aan van hetzelfde oppervlak. Het product moet aangebracht worden met een microvezel pad, mop of wisser en er gelijkmatig in gemasseerd worden. Direct na het aanbrengen wordt aangeraden na te rollen met een kortharige wals (polyamide) of machinaal met microvezelpad. De droogtijd bedraagt ca. 1-2 uur. Vervolgens Eterno Legame aanbrengen (zie het product informatieblad). Bij een niet geëgaliseerde, sterk zuigende vloer wordt twee keer aanbrengen aanbevolen.

Let op: aangrenzende oppervlakken beschermen tegen spatten. Reinig het gereedschap met water.

### Verwerkingstemperatuur

Vermeid bij de verwerking direct zonlicht. De temperatuur van de te behandelen oppervlakken moet ongeveer tussen 10 °C en 30 °C liggen. Vloerverwarming eventueel uitschakelen. Voorkom de directe inwerking van vocht tot aan de volledige uitharding.

### Droogtijd

De droogtijd bedraagt ca. 1-2 uur. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid kan de droogtijd een beetje afwijken.

### Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht kunnen de volgende waarden aangenomen worden. Bij het twee keer aanbrengen wordt het verbruik gehalveerd.

Richtwaarden:

Geëgaliseerde oppervlakken: ca. 20 – 30 m<sup>2</sup>/liter

Niet geëgaliseerde oppervlakken: ca. 10 – 20 m<sup>2</sup>/liter.

## Opslag

Tegen vorst beschermen. Gesloten op een droge plaats bewaren. Aangebroken product indien mogelijk direct verwerken.

## Milieu

Niet in het afvoerkanaal gooien. WGK 1 (zwak waterbedreigend). Afvalsleutel: 070299. Lege en uitgedroogde vaten zijn recyclebaar en kunnen via een verzamelstelsel voor waardevolle stoffen verwijderd worden.

## Veiligheid

Eterno Legame is na het drogen niet schadelijk voor de gezondheid. Tijdens en na de verwerking ventileren. Bij eventueel opbrengen door sproeien moeten speciale veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. Kenmerk volgens Richtlijn 1999/45/EG: Het product is niet gevaar etiketteringsplichtig. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij inslikken direct een arts raad-plegen en verpakking of etiket laten zien.

Kenmerk voor het transport volgens

ADR2005/GGVSE:

VE	VE-kenmerk	Transportpapieren
a	Vervalt, want geen gevaarlijke stof	Vervalt, want geen gevaarlijke stof

Verpakkingseenheden (VE)

a) 10 l jerrycans (apart)

(grotere vaten en bussen op aanvraag)

Deze informatie kan en mag alleen vrijblijvend adviseren. De toepassing van het product moet afgestemd worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelende oppervlakken. Indien er geen ervaring aanwezig is en in twijfelgevallen moet het product eerst uitgeteerd worden op onopvallende plaatsen.